



MASSIMO ISOLAMENTO MINIMO SPESSORE

INTERIOR



MANUALE DI POSA ONACTIVE INTERIOR

FASE PRELIMINARE:

E' consigliato pulire la superficie sulla quale verrà applicato il sistema ONACTIVE da eventuali polveri e residui, piccozzare e rabboccare eventuali parti ammalorate. (Consigliato **RASOFACILE** per livellare al meglio).

FASE 1: Stendere su tutta la superficie interessata **AMEGRIP** aggrappante e consolidante a rullo o pennello, (resa da 70-100mq X 20 kg) e lasciar asciugare 24h.

FASE 2: Stendere con spatola dentata 6/8/10mm prodotto **GD1** (resa circa 5/6 mq a latta da 17l a seconda dello spessore prescelto).

FASE 2.1: Applicare parasigoli e rompigoccia dove necessario.

FASE 3: Applicare seconda mano di **GD1** (resa circa 5/6 mq) una volta asciugata la prima mano (non meno di 24 ore durante le stagioni calde come primavera, estate e inizio autunno) annegare la **RETE DI ARMATURA** in fibra di vetro, peso 145-160 gr/m², con la seconda mano a spatola liscia. Teli di rete devono essere sovrapposti per almeno 10 cm. Il tempo di essiccazione completo del rivestimento è di 24-48 ore nelle stagioni temperate.

FASE 3.1: carteggiare bene le sbavature (le righe della spatola)

FASE 4: Applicare **GD2** con spatola acciaio liscia per livellare Resa circa 14mq.

FASE 5: Applicare **GD3** da usare come intonaco. Stendere con spatola acciaio liscia - Resa circa 30mq a secchio da 14L. Una volta asciutto il ciclo può considerarsi concluso.

FASE 6: (Opzionale) è possibile pitturare successivamente con **GD4** colorato a rullo o pennello - Resa circa 50mq.

CONSIGLI:

Evitare che il prodotto prenda acqua (pioggia) o gelo fino alla sua totale asciugatura. Utilizzare quindi ponteggi coperti o evitare la posa con previsione di pioggia nelle 24/48 ore successive



IDA SRL | P. IVA / C. F. 08786510969 | SDI: SUBM70N | PEC: idaitalia@pec.it | EMAIL: info@idaitalia.it

SEDE LEGALE e SEDE OPERATIVA: Via Milano 8, Ceriano Laghetto, MB 20816 | Tel: +39 02 96460453
FILIALE OPERATIVA: Via delle industrie 4/d, BG 24040 | Tel: +39 035 0868201
www.idaitalia.net | www.nuovasiga.com | www.idapro.eu | www.onactive.it |